

パッチング

パッチングの破損



パッチングの破損状況



パッチングの破損状況

損傷形態

パッチングで補修しても適切な方法で修繕しなければ、リフレクションクラック等が発生し、パッチング箇所は短期間で破損する。

区画線の破損



横断歩道の区画線の破損状況



横断歩道の区画線の破損状況(接写)

損傷形態

アスファルト混合物層と区画線の方法の線膨張係数が異なるため、温度の寒暖差の影響で区画線が亀甲状となると考えられる。

カラー舗装の破損



カラー舗装の破損状況



カラー舗装の破損状況(接写)

損傷形態

アスファルト混合物とカラー舗装(塗布)の材料の線膨張係数が異なるため、温度の寒暖差の影響によりカラー舗装にひび割れが発生したと考えられる。